

BOOST'R 5

ÉCRAN DE SOUS-TOITURE HPV ET ÉCRAN PARE-PLUIE

Domaines d'application : utilisation possible en neuf et en rénovation.

- Pose sur chevrons ou fermettes ayant jusqu'à 90 cm d'entraxe
- Pose sur support continu (volige)
- Pose sur isolant traditionnel épais sans lame d'air, sans risque de condensation
- Locaux à faible ou moyenne hygrométrie
- Constructions ou réhabilitations situées en climat de plaine (altitude < 900m)



En conformité
avec les normes
EN 13859-1
et EN 13859-2

PROPRIETES	NORMES	UNITES	VALEUR NOMINALE	TOLERANCE	
				Min.	Max.
Épaisseur	EN 1849-2	mm	0,5	0,4	0,6
Masse Surfacique		g/m ²	135	120	145
Longueur	EN 1848-2	m	50	50	50,5
Largeur		m	1,5	1,493	1,522
Rectitude		mm	-	-	30
Résistance en traction :					
Force maximale longitudinale	EN 12311-1	N/50mm	215	180	240
Force maximale transversale		N/50mm	145	130	180
Allongement longitudinal		%	44	30	80
Allongement transversal		%	55	40	100
Résistance à la déchirure au clou :					
longitudinale	EN 12310-1	N	235	180	260
transversale		N	288	200	300
Perméabilité à la vapeur d'eau :					
Sd	EN 1931	m	0,05	0,02	0,1
Étanchéité à l'eau	EN 1928	-	W1		
Résistance à la pénétration de l'air (pression 50 Pa)	EN 13859-2	m ³ /(m ² .h.50 Pa)	0	-	-
Réaction au feu	DIN 4102-1	classement	B2 (équivalent Euroclasse E)		
APRÈS VIEILLISSEMENT ARTIFICIEL					
EN 13859-1 Annexe C					
Résistance en traction :					
Force maximale longitudinale	EN 12311-1	N/50mm	215		
Force maximale transversale		N/50mm	140		
Allongement longitudinal		%	40	-	-
Allongement transversal		%	52	-	-
Étanchéité à l'eau	EN 1928	-	W1		

ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES AU MARQUAGE CE

Résistance à la température	-	°C	-	- 40	+ 80
Résistance aux UV	-	mois	3	-	-
Nombre de Composants	1				
Composition	Membrane réfléchissante HPV				
Traçabilité	oui				
Surface par rouleau (m ²)	-	m ²	75	-	-
Poids d'un rouleau	-	kg	Env. 10	-	-
Diamètre d'un rouleau	-	cm	18	-	-

PZ303 (03/2009) Siège social RCS PARIS 33296887 - Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine, 75755 Paris cedex 15